

## DATENBLATT

### ***N 1035 SR CDF***

Strahlungsdurchlässigkeit:	35%
Strahlungsreflexion:	17%
Strahlungsabsorption:	48%
Lichtdurchlässigkeit:	35%
Lichtreflexion	19%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,55
Gesamtenergie – Durchlassgrad	0,47
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	52%

- Gesputterter Film.
- Der Spiegeleffekt ist gegenüber einem reflektierendem Film deutlich geringer.
- Sehr guter Blendschutz.
- Erheblicher Hitzeschutz = Klimakomfort.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.